

إجابة السؤال الأول (10 درجات)

اختر الإجابة الصحيحة بين القوسين (يجب إختيار إجابة واحدة فقط) لكل مما يلي:

- ١ - الناتج الأساسي لتفاعل التميؤ بين الأسمنت والماء هو (كبريتات الكاسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم - كربونات الكاسيوم - هيدرات سيليكات الكالسيوم).
- ٢ - يضاف كلوريد الصوديوم للجبس (لزيادة المقاومة - لتأخير الشك - لتعجيل الشك - لزيادة الصلابة).
- ٣ - تتميز المون الجيرية (بسرعة الشك - الصلابة العالية - باللدونة - اللانفذية).
- ٤ - يعبر معامل لوس انجلوس عن (تدرج - مسامية - نفاذية - صلابة) ركام الخرسانة.
- ٥ - استخدام خبث الأفران العالية كركام للخرسانة ينتج خرسانة (عالية المقاومة - مقاومة للحريق - سريعة الشك - سريعة التصلد).
- ٦ - يصنع الأسمنت المخلوط بإضافة نسبة من (الرمل - الخبث - الجير - الجبس) الى الكلنكر.
- ٧ - تتناسب النسبة المئوية لإمتصاص الأحجار للماء عكسياً مع (الوزن النوعي - مقاومة الضغط - نفاذية للماء - التوصيل الحراري).
- ٨ - يفضل استخدام الأسمنت منخفض الحرارة في (الترميمات الطارئة - الخرسانة الكتلية - الخرسانة سابقة التصنيع - الخرسانة سابقة الإجهاد).
- ٩ - يعتبر الرخام من الصخور (النارية السطحية - النارية تحت سطح الأرض - المتحولة - الرسوبية).
- ١٠ - يستخرج الجير الهيدروليكي من الأحجار الجيرية التي تحتوي على نسبة عالية من (السيليكا والألومينا - أكاسيد الحديد - كربونات الكاسيوم - كبريتات الكالسيوم)

السؤال الثاني (12 درجة)

أذكر أسباب كل مما يلي:

- ١ - يتم عمل طبقات بياض المحارة من المونة الجيرية بسبك رفيع.
ج: وذلك لضمان الشك والتصلد المنتظم لطبقة بياض المحارة ، حيث أن تصلد الجير يعتمد على تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم بالجير مع ثاني أكسيد الكربون الموجود بالهواء الجوي ، وبالتالي فإن طبقات بياض المحارة ذات السمك الكبير يحدث شك وتصلد للطبقة السطحية منها القريبة من الهواء الجوي بينما تكون الطبقة الداخلية رخوة.
- ٢ - زيادة معامل الأمان في المنشآت الحجرية.
ج: وذلك نتيجة عدم التجانس وإحتمال وجود عيوب داخلية وشوائب بالأحجار مما يؤدي لإختلاف قيمة المقاومة كثيراً بين عينة وأخرى من نفس الحجر.
- ٣ - يفضل استخدام الطريقة الرطبة (المبللة) في صناعة الأسمنت.
ج: الطريقة الرطبة تضمن إنتظام وتمام عملية خلط المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمنت قبل دخولها للفرن الدوار مما يزيد من جودة الأسمنت الناتج ، كما ان الطريقة الرطبة تسبب تلوث أقل للبيئة بالمقارنة بالطريقة الجافة.
- ٤ - استخدام الجبس لحماية المنشآت المعدنية ضد الحريق.
ج: حيث أن الجبس مادة خفيفة الوزن ولها قدرة على العزل الحراري.

٥ - عدم قدرة الجير الهوائي على الشك والتصلد في الماء.

ج: حيث أن التفاعل الكيميائي اللازم لحدوث الشك والتصلد للجير يعتمد على تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم بالجير مع ثاني أكسيد الكربون الموجود بالهواء الجوي.


٦ - رمال مترسبات الأنهار أفضل من رمال الكثبان الرملية كركام صغير للخرسانة.

ج: تعتبر رمال مترسبات الأنهار أفضل للخرسانة ، وذلك لأن فعل المياه عند نقله وترسيبه تجعل حبيباته مستديرة وتدرجه الحبيبي مناسب مع تنقيته من الشوائب وإزالة أجزاء الحبيبات الضعيفة ، أما رمال الكثبان الرملية الناتجة بفعل الرياح من ناتج تفتت الصخور فتكون ناعمة وقد تحتوي على نسبة من الأملاح الضارة.


إجابة السؤال الثالث (16 درجة)

وضح بالرسم فقط كل مما يلي:


١ - العلاقة بين الإجهاد والانفعال لكل من الألياف الكربونية والألياف الزجاجية والصلب الطري مرسومة على نفس المحاور.




٢ - التفاعلات التي تحدث بين الأكاسيد داخل الفرن الدوار لتكوين مركبات الأسمنت الرئيسية C_2S , C_3S , C_3A , C_4AF .




٦- العلاقة بين نسبة الماء الى الأسمنت وارتفاع طرف اسطوانة جهاز فيكات عن القاع في اختبار تحديد القوام القياسي لعجينة الأسمنت.



٧- العلاقة بين نسبة الرمل إلى الأسمنت ومقاومة المونة الأسمنتية في الضغط.



٨- العلاقة بين نسبة الرطوبة بالرمل وزيادة حجمه لدرجات نعومة مختلفة للرمل.



إجابة السؤال الرابع (22 درجة)

١ - (6 درجات) أجريت بعض الاختبارات على عينة من كسر الدولوميت لتحديد صلاحية استخدامه كركام للخرسانة ، وكانت النتائج كالتالي:

وزن العينة = 784 جم - وزن العينة بعد التجفيف في الفرن = 772 جم - وزن العينة المشبعة بالماء = 798 جم
حجم العينة شاملاً الفراغات البينية = 304 سم³ - حجم الماء المزاح عند غمر العينة الجافة به = 178 سم³
وكانت نتائج اختبار مقاومة الركام الكبير للتهشيم:

وزن العينة = 3567 جم - وزن المحجوز على منخل 2,36 مم بعد تعرض العينة للتهشيم = 2980 جم.

أحسب كل من: الوزن النوعي الظاهري - الوزن الحجمي - النسبة المئوية للرطوبة - النسبة المئوية للإمتصاص - النسبة المئوية للفراغات البينية - معامل التهشيم.

$$\begin{aligned} \bullet \text{ الوزن النوعي الظاهري} &= \frac{178 / 772}{\frac{798 - 772}{772}} = \frac{178}{26} = 6,85 \\ \bullet \text{ الوزن الحجمي} &= \frac{772}{772 - 178} = \frac{772}{594} = 1,29 \\ \bullet \text{ النسبة المئوية للرطوبة} &= \frac{798 - 772}{772} \times 100 = 3,37\% \\ \bullet \text{ النسبة المئوية للإمتصاص} &= \frac{798 - 772}{772} \times 100 = 3,37\% \\ \bullet \text{ النسبة المئوية للفراغات البينية} &= \frac{798 - 772}{772} \times 100 = 3,37\% \\ \bullet \text{ معامل التهشيم} &= \frac{3567 - 2980}{3567} \times 100 = 16,5\% \end{aligned}$$

٢ - (4 درجات) شريحة من البوليمر المسلح بالألياف الكربونية (CFRP) ذات سمك 1,2 مم وعرض مقطعها 100 مم وتحتوي على الألياف في اتجاه واحد بنسبة 40% ، ومعايير المرونة لألياف الكربون المستخدمة 2400 طن/سم². أحسب أكبر حمل شد تصميمي لهذه الشريحة إذا علمت أن إجهاد الشد المسموح به لألياف الكربون 18 طن/سم².

$$\begin{aligned} \text{أكبر حمل شد تصميمي} &= 18 \times 0,4 \times (10 \times 0,12) \\ &= 8,64 \text{ طن} \end{aligned}$$

٣ - (12 درجة) أجري اختبار التحليل بالمناخل لعينتين من الزلط والرمل فكانت النسبة المئوية للمحجوز الكلي على كل منخل كما يلي:

0.16	0.31	0.62	1.25	2.5	5	10	20	40	فتحة المنخل (مم)
100	100	100	100	100	100	60	16	7	% للمحجوز الكلي من الزلط
100	90	70	35	15	صفر	صفر	صفر	صفر	% للمحجوز الكلي من الرمل
صفر-	صفر-	-10	-20	-25	-30	-50	-80	-90	حدود المواصفات للنسبة
10	20	30	40	50	70	90	100	100	النسبة للمار من الخليط

- أ- أرسم منحنى التدرج الحبيبي لخليط من الرمل والزلط بنسبة 3:2 مبينا عليه حدود المواصفات المذكورة بالجدول. أحكم على صلاحية الركام الخليط من حيث التدرج.
- ب- احسب معايير النعومة للرمل والمساحة السطحية النوعية الحقيقية لكل من الركام الصغير والكبير والخليط باعتبار أن معامل الشكل = 1,3 والوزن النوعي لكل من الرمل والزلط = 2,65

حساب النسب المئوية للمار من الخليط بنسبة رمل : زلط (3:2)


$$\text{نسبة الرمل في الركام الخليط} = 0.4 = 5 \div 2$$

$$\text{نسبة الزلط في الركام الخليط} = 0.6 = 5 \div 3$$

$$\text{النسبة المئوية للمار من الخليط} = \text{النسبة المئوية للمار من الرمل} \times 0.4 + \text{النسبة المئوية للمار من الزلط} \times 0.6$$

0.16	0.31	0.62	1.25	2.5	5	10	20	40	مقاس فتحة المنخل
0	10	30	65	85	100	100	100	100	% للمار من الرمل .
0	4	12	26	34	40	40	40	40	% للمار من الرمل $\times 0.4$
0	0	0	0	0	0	40	84	93	% للمار من الزلط .
0	0	0	0	0	0	24	50.4	55.8	% للمار من الزلط $\times 0.6$
0	4	12	26	34	40	64	90.4	95.8	% للمار من الخليط .

0	0	10	20	25	30	50	80	90	الحد الأدنى
10	20	30	40	50	70	90	100	100	الحد الأعلى



المساحة السطحية النوعية للرمل

$$S.S.A_{(sand)} = \frac{1.3 \times 6}{2.65} \left[\frac{100-85}{\frac{0.25+0.5}{2}} + \frac{85-65}{\frac{0.125+0.25}{2}} + \frac{65-30}{\frac{0.062+0.125}{2}} + \frac{30-10}{\frac{0.031+0.062}{2}} + \frac{10-0.0}{\frac{0.016+0.031}{2}} \right] / 100$$

$$= \underline{\underline{40.52 \text{ cm}^2/\text{gr}}}$$

المساحة السطحية النوعية للزلط

$$S.S.A_{(gravel)} = \frac{1.3 \times 6}{2.65} \left[\frac{100-93}{\frac{4+8}{2}} + \frac{93-84}{\frac{4+2}{2}} + \frac{84-40}{\frac{2+1}{2}} + \frac{40-0.0}{\frac{1+0.5}{2}} \right] / 100 = \underline{\underline{2.56 \text{ cm}^2/\text{gr}}}$$

المساحة السطحية النوعية للركام المخلوط

$$S.S.A_{combined \text{ agg.}} = 0.4 * S.S.A_{sand} + 0.6 * S.S.A_{gravel}$$

$$= 0.4 \times 40.52 + 0.6 \times 2.56$$

$$= \underline{\underline{17.74 \text{ cm}^2/\text{gr}}}$$