

ملخص البحث

تم في هذه الدراسة توزيع حبيبات كربيدات السليكون في مصهور الألومنيوم في الحالة السائلة و الحالة الشبه السائلة في سباقه المؤنثات وذلك عن طريق محاكاة هذه العملية. وقد تمت عملية المحاكاة باختيار سائل مماثل للزوجه الألومنيوم المنصهر في الحالة السائلة و الحالة الشبه السائلة . إنّ الدراسة تستهدف تحديد النماذج العملية و الرياضية المناسبة و القادرة على توقع افضل الاوضاع للوصول الى التوزيع المتجانس للحبيبات الكربيد داخل المعدن في الحالة السائلة والنصف صلبة. التجارب نفذت لبعض الحالات التي كان فيها نسبة كربيدات السليكون هي 15 % كسر حجم.

وقد تم اعداد نموذج يحاكي الألومنيوم المنصهر مكون من الماء و كربيدات السليكون مع تغير سرعة القلاب (100 و 200 و 300) لفه في الدقيقة وزاوية القلاب (0° و 30° و 45° و 60° و 90°) مع تغيير عدد ريش القلاب (2 و 3 و 4) مع تغير ارتفاع القلاب و السائل و قطر الاناء و القلاب. وقد تم حساب زمن الذي يحدث فيه افضل توزيع للكربيد داخل الماء و زمن الترسيب. وقد تم اعداد نموذج اخر يحاكي الألومنيوم في الحاله الشبه منصهره مكون من الماء/الجلسيروول و كربيدات السليكون مع تغير سرعة القلاب (200 و 250 و 300) وزاويه الاقلاب (0° و 30° و 45° و 60° و 90°) وعدد ريش القلاب (2 و 3 و 4) مع تغير ارتفاع القلاب و السائل و قطر الاناء و قطر القلاب. وقد تم حساب زمن الذي يحدث فيه افضل توزيع للكربيد داخل الماء و زمن الترسيب.

نماذج المحاكاة صُدقت بتصنيع مؤلفة من سبيكة الومنيوم A356 / معززة بحبيلات كربيدات السيليكون بنسبة 15 % بالمائة نسبه بالحجم. سبيكة A356 إستعملت كالمصفوفة وجزئيات كربيد السيليكون إستعملت للتعزيز، المؤلفة اعدت بإستعمال طريقه الدوامة . ثم تم مقارنة النتائج العمليه بتلك المكتسبة من نماذج المحاكاة.

بيَّنت الدراسة بأنَّ توزيع حبليات الكربيد في داخل المعدن في الحالة السائلة وسرعة الترسيب تتأثر بسرعة التقليب ونوع وزاوية القلاب. هذا وقد انخفضَ الزمن اللازم للتوزيع عندما زادت زاوية القلاب و انخفضت لزوجة السائل. وقد أثبتت الدراسة أيضاً أن زمن ترسيب الحبليات يعتمد على لزوجة السائل.

كما تم دراسة تأثير نسبة الحبليات الموجودة في المؤلفات على انسيابية المصفور وقد أثبتت الدراسة ان انسيابية المصفور تزيد بأرتفاع درجة الحرارة وتقل كلما زادت نسبة الحبليات الموجودة في المؤلفات