

الملخص العربي

الملخص العربي :

- إضافات الخرسانه هي مواد غير اسمنتيه، تضاف إلى الأسمنت أثناء او قبل الخلط بوقت قصير لتحسين خواص الخلطات، هناك انواع كثيره من هذه الإضافات تستخدم لأغراض كثيره منها ما يستخدم كمخفضات لماء الخلط وكمعجلات او مؤخرات لزمن الشك.
 - تلعب الإضافات المستخدمه لتقليل ماء الخلط دورا هاما في الصنائه حيث يمكننا عن طريقها الحصول على خرسانه عاليه اللدونه مع المحافظه على نفس كميته ماء الخلط والخصائص الميكانيكيه للخرسانه، كما يمكننا الحصول على خرسانه لها خصائص ميكانيكيه عاليه وذلك بتقليل ماء الخلط مع المحافظه على نفس لدونه الخرسانه العاديه، كما يمكننا ان نحقق جانب اقتصادي كبير عن طريق تقليل نسبه الأسمنت المستخدم مع المحافظه على الخصائص الميكانيكيه وكذلك سيوله الخرسانه.
 - يوجد أنواع كثيره من البوليميرات تعمل كأضافات للخرسانه، ولكن يجب مراعاة أن الكميته المستخدمه ينبغي ألا تزيد على (٢%) من وزن الأسمنت حتى لا يتعرض الخليط لأعراض جانبيه غير مرغوب فيها، وقد وجد أن هذه الإضافات تعمل كمخفضات لماء الخلط بنسبه تصل من (٥ - ١٥%).
 - تم استخدام مخفضات ماء الخلط الفائقه (SPs) حديثا، حيث أمكن استخدام هذه المواد بنسبه تصل إلى (٢%) من وزن الأسمنت، وذلك لخفض ماء الخلط بنسبه تصل إلى (٣٠%) بدون أى مشاكل جانبيه، ومن أمثله هذه المركبات ليجنو سلفونات (LS)، سلفونات النفثالين فورمالدهيد (NFS)، سلفونات الميلامين فورمالدهيد (MFS) وكذلك البولي كربوكسيلات (PC).
 - وفى هذه الدراسه تم تحضير نوعين آخرين من هذه المركبات وهما سلفونات الفينول فورمالدهيد (PFS)، بثلاثه طرق مختلفه، و صوديوم سلفانيليت - فينول فورمالدهيد كوبوليمر (SSPF)، بطريقتين مختلفيتين.
 - تم خلط هذه الإضافات الخمسه المحضره بالمعمل وكذلك أخرى تجاريه (الملمينت)، مع الأسمنت البورتلاندى العادى والأسمنت المقاوم للكبريتات بنسب (٠،٠، ٠،٢٥، ٠،٥٠، ٠،٧٥، ١،٠، ١،٥، ٢،٠%) بالنسبه لوزن الأسمنت.
- وقد تم دراسه تأثير هذه الإضافات على ما يلي:
- الخواص الريولوجيه وتشمل، معدل الأجهاد ونقطه الأجهاد وكذلك معدل الهبوط للعجائن بإضافه هذه المواد او بدونها.

○ معدل التآدرات بدراسه الماء المتحد كيميائيا ونسبه الجل / الفراغات.

○ الخواص الميكانيكيه وتشمل، مقاومه الأنضغاط.

وكانت اهم النتائج ما يلي:

- وجد أن أضافه هذه البوليمرات إلى عجائن الأسمنت تقلل كلا من أجهاد القص ونقطه الأجهاد (Shear and yield stress) وكذلك تقلل من (Plastic-viscosity).

وكان أقصى معدل أجهاد (Max. shear stress) لعجائن الأسمنت المخلوطه بواسطه (١%) من هذه البوليمرات (٧٠٣،٤، ٦٢٣،٥، ٣٧١،٨، ٦٠٩،٨، ٥٨٩،٢، ٢٥٧،٤) Pa. بينما كانت قيم نقط الأجهاد (Yield-stress) هي (٩٠،٦، ٦٨،٦، ٦٤،٠، ٦٧،٥، ٧٢،٥ و ٦٥،٨) Pa. أما قيم (Plastic-viscosity) فكانت (٦،٩، ٦،٦، ٣،٤، ٩،١، ٥،٧ و ٢،١) Pa s بالنسبه لل (ملمينت) و بوليمر (أ)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ)، على الترتيب.

- وجد أن معدل الهبوط (Mini-slump) للعجائن المخلوطه بواسطه (١%) من هذه المواد هي (٨،٤، ٨،١، ٨،٠، ٨،١، ٨،٠، ٨،٢ و ٨،٢ سم) بالنسبه لل (ملمينت) و بوليمر (أ)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ)، على الترتيب. حيث تزداد قيم معدل الهبوط بأضافه هذه البوليمرات.

وجد أن جميع هذه البوليمرات تقلل ماء الخلط، حيث أنها اختزلت ماء الخلط بنسبه (٩،٦، ٥،٦، ٤،٤، ٥،٦، ٤،٤ و ٧،٢%) في حاله أضافه (٠،٢٥%)، أما عند أضافه (٠،٥٠%) من هذه الأضافات فانها تختزل ماء الخلط بنسبه (١٤،٤، ١٠،٨، ٨،٤، ١٠،٨، ٨،٤ و ١٠،٨%) و عند أضافه (١،٠٠%) من هذه البوليمرات فانها تختزل ماء الخلط بنسبه (٢١،٦، ١٨،٤، ١٧،٦، ١٨،٤، ١٧،٦ و ١٩،٦%) من الميلامنت، بوليمر (أ)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ)، على الترتيب.

- أما بالنسبه للماء المتحد كيميائيا (Chemically combined water content) في عجائن الأسمنت المحضره بنسب مختلفه من الأضافات، وجد ان نسبه الماء المتحد يزيد بزياده وقت التفاعل ويقل بزياده الجرعه المضافه من هذه الأضافات وذلك لنقص كميه الماء المضاف.

- وقد وجد أنه عند أضافه (٠،٠، ٠،٢٥، ٠،٥٠ و ١،٠٠%) من الميلامنت فإن نسبه الماء المتحد كانت (١١،٠٣، ١١،١٦ و ١١،٢٣%)، (٨،٥٠، ٩،٥٤ و ١٠،٥٢%)، (٧،٢٥، ٨،٨٢ و ٩،٥%) و (٦،٩١، ٧،٤٠ و ٨،٤٦%)، أما عند أضافه (٠،٢٥، ٠،٥ و ١،٠٠%) من بوليمر (ب) فإن نسبه ماء الماء المتحد كانت (٨،٦٩، ٩،٨٤ و ١١،٠٢%)، (٧،٦٤، ٩،١ و ٩،٥٤%) و (٧،١٥، ٧،٨٩ و ٨،٨٢%) لأزمنه تأدرات (٣، ٧ و ٢٨ يوم)، على الترتيب.

- كذلك وجد ان مقاومه هذه العجائن للأنضغاط (Compressive strength) تزيد بأضافه هذه المركبات، فمثلا العجائن الأسمنتيه تعطى زياده فى المقاومه للأنضغاط بنسبه (٧٦,٠، ٨٢,٤ و ١٠٦,٤%) عند ٣ أيام، (٣٦,٦، ٣٨,٤ و ٤٩,١%) عند ٧ أيام و (٣٦,٥، ٣٨,٣ و ٤١,٥%) عند ٢٨ يوم من أضافه (٠,٢٥، ٠,٥٠ و ١,٠٠%) من المليمينت إلى العجائن الأسمنتيه، على الترتيب.

- كما أن هذه العجائن تعطى زياده فى المقاومه للأنضغاط بنسبه (٦٨,٢، ٩٣,١ و ٩٦,٠%) عند ٣ أيام، (٢٧,٤، ٣٧,٠ و ٤٧,٥%) عند ٧ أيام و (٢١,٧، ٣٤,٤ و ٣٦,٢%) عند ٢٨ يوم من أضافه (٠,٢٥، ٠,٥٠ و ١,٠٠%) من بوليمر(ب) إلى عجائن الأسمنت، على الترتيب.

- وقد وجد أن مقاومه الأنضغاط لعجائن الأسمنت تزيد بزياده وقت التآدرات.

- نقص نسبه ماء الخلط تأثر طرديا على مقاومه الخلطه للأنضغاط.

- هذه النتائج كانت مطابقه لتلك التى حصلنا عليها من حساب نسبه الجل / الفراغات، حيث وجد أن نسبه الجل/ الفراغات تزيد بزياده وقت التآدرات وذلك لتكون كميه اكبر من النواتج التى تقلل من الفراغات، وتقل بزياده الجرعه المضافه من الميلمينت او بوليمر (ب)، وذلك لنقص المساميه الابتدائيه نتيجة نقص ماء الخلط.