

ARABIC SUMMARY

الملخص العربى

قدمت الرسالة عرضاً شاملاً للأبحاث التى تم نشرها فى المجالات العلمية المتخصصة والتى تتناول الدراسات المختلفة لسلوك القصدير فى الأوساط الحامضية والقاعدية والمتعادلة وفى بعض المحاليل المنظمة. وتهدف هذه الرسالة الى دراسة تأثير بعض المحاليل المنظمة التى تستخدم كمواد حافظة لمختلف المأكولات الغذائية على تآكل فلز القصدير الذى تصنع منه العبوات المحفوظ بها هذه المأكولات. وبالرغم من أن معظم المركبات الموجودة فى تلك الأطعمة ليس لها تأثير ملحوظ على تآكل القصدير إلا أن أيونات القصدير الناتجة عن تآكل المعدن تكون ملوثة لهذه الأطعمة حتى فى تركيزاتها القليلة. لهذا تم تجريب اضافة بعض المركبات الطبيعية، والأمنة للمستهلاك ، كمثبطات لتآكل القصدير.

وتتقسم الرسالة الى ثلاثة أقسام رئيسية كالآتى:

- يتناول القسم الاول دراسة المنحنيات الفولتاموجرامية المنعكسة لفلز القصدير فى المحاليل المنظمة (الفوسفات، الستروفسفات، السترات على التوالى) تحت ظروف مختلفة من الجهد والأس الهيدروجينى وسرعة الاستقطاب.

تم دراسة تأثير التغير فى رقم الأس الهيدروجينى على علاقات الجهد / التيار من خلال سلسلة من القياسات الفولتامترية الدائرية على فلز القصدير فى المدى 5 الى 8 للرقم الهيدروجينى وتم دراسة تأثير الدورات المتعددة عند كل رقم هيدروجينى تحت الدراسة حيث تم التوصل الى النتائج التالية:

1- يتكون خليط من هيدروكسيد وأكسيد القصدير الثنائى أثناء مرحلة الذوبان الأولى

2- يتكون خليط من هيدروكسيد وأكسيد القصدير الرباعى أثناء مرحلة الذوبان (الأكسدة) الثانية مباشرة من فلز القصدير والأكسيد الثنائى.

يمكن من ذلك تفسير النتائج على أساس تكوين مركبات ذائبة أو غير ذائبة تحتوى على أيونات السترات أو الفوسفات. كما تم التوصل الى أن ميكانيكية تكون

طبقة الأكسيد تسير طبقا لميكانيكية الذوبان والترسيب. وتم اقتراح الطبيعة المزدوجة للطبقة المتكونة وفيها تكون الطبقة السفلية عبارة عن هيدروكسيد / أكسيد القصدير الثنائي أما الطبقة الخارجية فهي عبارة عن هيدروكسيد / أكسيد القصدير الرباعي. وتعمل هذه الطبقة المزدوجة على منع ذوبان فلز القصدير في المحلول وتكون هذه الطبقة ثابتة على مدار نطاق واسع من الجهد.

- يتناول القسم الثاني من الدراسة قياس معدل التآكل لفلز القصدير باستخدام طريقة الأسقطاب في نفس الأوساط المنظمة المدروسة في الجزء السابق عند قيم مختلفة للأس الهيدروجيني. وقد وجد أن معدل التآكل في هذه المحاليل يزيد طبقا للترتيب التالي:

الفوسفات > السترو فوسفات > السترات

ومن ناحية أخرى يزداد معدل التآكل اعتمادا على الأس الهيدروجيني طبقا للترتيب التالي:

$$8 > 7 > 6 > 5$$

وقد تم اختبار إضافة بعض المواد المتوفرة طبيعيا كعسل النحل و مستخلص الصبار و الفانيلين كمثبطات لعملية التآكل في المحاليل المنظمة المدروسة عند الأس الهيدروجيني 5، 8. وقد وجد أنه في حالة محاليل الفوسفات و السترات المنظمة عند الأس الهيدروجيني 5 تزيد كفاءة المثبطات الطبيعية طبقا للترتيب التالي:

مستخلص الصبار > العسل > الفانيلين

وأن إضافة هذه المواد الطبيعية لمحاليل السترو فوسفات عند الأس الهيدروجيني 5 تزيد كفاءة التشييط طبقا للترتيب التالي:

العسل > مستخلص الصبار > الفانيلين

كما أن إضافة هذه المواد فى المحاليل المدروسة عند الأس الهيدروجينى 8 تزيد كفاءة التثبيط فقط فى محاليل السترات ولكن تزيد من معدل التآكل فى محاليل الستروفوسفات و الفوسفات.

وقد وجد أن هذه المواد الطبيعية تعمل على تقليل تآكل القصدير عن طريق الأمتزاز على سطح القصدير. حيث أن أمتزاز الفانيلين على سطح القصدير يتبع نظرية (Langmuir) بينما أمتزاز العسل و مستخلص الصبار يتبع نظرية (Temkin).

- و يشتمل الجزء الثالث على دراسة قابلية القصدير للتآكل الثاقب فى المحاليل المنظمة السابقة فى وجود أيونات الكلور عند قيم مختلفة للأس الهيدروجينى. حيث وجد أن مقاومة القصدير للتآكل الثاقب تزيد طبقاً للترتيب التالى:

الفوسفات > الستروفوسفات > السترات

ومن النتائج التى تم الحصول عليها وجد أن مقاومة القصدير للتآكل الثاقب يزيد طبقاً للترتيب التالى حسب الأس الهيدروجينى:

$$8 > 7 > 6 > 5$$

وقد تم تجريب نفس الإضافات المستخدمة فى الجزء السابق كمثبطات للتآكل الثاقب. حيث وجد من النتائج التى تم الحصول عليها أن الفانيلين تعمل على تقليل التآكل الثاقب فى محاليل الفوسفات عند الأس الهيدروجينى 5. كما وجد أن مستخلص الصبار و الفانيلين تعمل على تقليل التآكل الثاقب فى محاليل الستروفوسفات عند نفس الأس الهيدروجينى.

وعلى الجانب الآخر وجد أن المركبات الثلاثة المضافة تعمل على تقليل التآكل الثاقب فى محاليل السترات عند الأس الهيدروجينى 5 طبقاً للترتيب التالى:

العسل > الفانيلين > مستخلص الصبار

ومن المعلومات التي تم الحصول عليها وجد أن المركبات الثلاثة المضافة تعمل على زيادة التآكل الثاقب في المحاليل المنظمة الثلاثة عند الأس الهيدروجيني 8.

ومما سبق وجد أن مقاومة القصدير للتآكل في المحاليل المنظمة المدروسة يزيد طبقا للترتيب التالي:

السترات (5) > الفوسفات (5) > الستروفوسفات (5) > السترات (8) >
الستروفوسفات (8) > الفوسفات (8)
"حيث أن الأرقام تشير الى الأس الهيدروجيني".

ومقاومة القصدير للتآكل الثاقب تزيد طبقا للترتيب التالي:

السترات (5) > السترات (8) > الفوسفات (5) > الستروفوسفات (5) >
الستروفوسفات (8) > الفوسفات (8).

ومن هذا الترتيب نستنتج أن مقاومة القصدير للتآكل العام و التآكل الثاقب تتم في محاليل الفوسفات عند الرقم الهيدروجيني 8.

و نحصل على مقاومة أكبر للقصدير عند إضافة المواد المثبطة المذكورة سبقا. حيث وجد أن القصدير يكون أكثر مقاومة للتآكل العام و التآكل الثاقب في المحلول التالي:

Citro-phosphate pH 5 + 2000 ppm(2g/l) vanillin

وعلى هذا نوصي باستخدام المحلول المذكور في حفظ الأطعمة الغذائية المعبأه في المعلبات المصنوعه من القصدير. وتجدر الإشارة الى أن الفانيلين في هذا المحلول يكون لها اثر اضافي كماده مقاومه لنمو الفطريات وكذلك أعطاء رائحة مقبولة.