

# Arabic Summary

## ملخص الرسالة

تنقسم هذه الرسالة إلى خمس أبواب رئيسية.

الباب الأول ، ويتضمن المقدمة التي تحتوى على الدراسات السابقة التي تمت على

المركبات والهدف من الرسالة.

الباب الثاني ، ويتضمن النظريات العلمية وطرق الحسابات المستخدمة في الرسالة.

الباب الثالث ، ويتضمن تحضير الأكرالات النقية لفلزات (Mn(II), Ni(II),

Co(II), Fe(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Ag(I)] والأكرالات الخليطة لأكرالات الفضة

مع كلا من الأكرالات السابقة كلا على حدى. ويتضمن هذا الجزء أيضا شرح الطرق

المستخدمة في التعرف على المواد المحضرة (طريقة التحليل الحرارى التفاضلى والوزنى ، أطيف

الأشعة تحت الحمراء وحيود الأشعة السينية) والطرق المستخدمة في تعيين الخواص الكهربائية

والمغناطيسية. كما يتضمن هذا الجزء أيضا طرق تحضير المواد قبل وبعد التكسير الحرارى.

الباب الرابع ، ويتضمن نتائج التحليل الحرارى (التحليل الحرارى التفاضلى والوزنى)

للأكرالات النقية والخليطة والتعرف على المواد الناتجة من التكسير الحرارى لهذه المركبات

باستخدام أطيف الأشعة تحت الحمراء وحيود الأشعة السينية.

الباب الخامس ، ويتضمن النتائج التي تم الحصول عليها وتفسيراتها وينقسم إلى ثلاثة

أجزاء فرعية. الجزء الأول ، ويتضمن دراسة حركية وميكانيكية التكسير الحرارى فى الهواء

لبعض خطوات التكسير (التي تم الحصول عليها من التحليل الحرارى) غير الحادة. وقد نوقشت

النتائج فى ضوء نظريات حركية التفاعلات فى الجوامد. وقد تم دراسة تأثير التركيب الكيميائى

على ميكانيكية التكسير وعلى قيم النتائج التي تم الحصول عليها. الجزء الثانى ، ويتضمن

دراسة تأثير درجة الحرارة على التوصيل الكهربى لكل العينات المدروسة. كما تمت دراسة تأثير

تغيير تردد الموجة الكهربائية على التوصيل الكهربى ، وقد تم شرح النتائج وربطها مع التركيب

الكيميائى للمواد. الجزء الثالث ، ويتضمن دراسة تأثير درجة الحرارة على الخواص المغناطيسية

لكل العينات المدروسة. وقد تم شرح النتائج فى ضوء التركيب الكيميائى والأطوار المختلفة

التي تم الحصول عليها. وقد قورنت هذه النتائج مع نتائج التوصيل الكهربى.

وفيما يلي نوضح النتائج الهامة التي تم الحصول عليها:

- (١) أكزالات الفضة تنحل حراريا إلى فلز الفضة مباشرة بينما باقى الأكزالات تنحل إلى أكاسيدها.
- (٢) مخاليط الأكزالات المحتوية على  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$  ( $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{-MnC}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{-CoC}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{-ZnC}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{-CdC}_2\text{O}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ) تنحل حراريا فى ثلاث خطوات واضحة: (أ) تفقد الماء وتتحول إلى مخلوط من أكزالات الفضة مع أكزالات الفلز اللامائية. (ب) تنحل أكزالات الفضة حراريا ويتكون مخلوط من فلز الفضة مع أكزالات الفلز اللامائية. (ج) تنحل أكزالات الفلز اللامائية إلى أكسيد الفلز ويتكون مخلوط من فلز الفضة مع أكسيد الفلز.
- (٣) مخاليط الأكزالات المحتوية على  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$  ( $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{-NiC}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{-FeC}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4\text{-CuC}_2\text{O}_4\cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ ) تنحل حراريا فى خطوات متداخلة يصعب تحديدها.
- (٤) الثبات الحرارى للأكزالات النقية يقل فى الإتجاه: أكزالات الزنك < أكزالات الكادميوم < أكزالات النيكل < أكزالات النحاس < أكزالات المنجنيز < أكزالات الكوبلت < أكزالات الحديد < أكزالات الفضة. وقد وجد أن وجود فلز الفضة مع هذه المركبات لا يؤثر على هذا الترتيب أو درجة الحرارة التى يحدث عندها إنحلال حرارى، وهذا يدل على عدم احتمال وجود فلز الفضة فى داخل بلورات الأكزالات أو الأكاسيد المتكونة كما يدل على أن فلز الفضة لم يتفاعل مع أكزالات الفلزات أو أكاسيدها.
- (٥) أوضحت نتائج قياس أطيايف الأشعة تحت الحمراء أن الأكزالات المدروسة ترتبط مع بعضها من خلال سلاسل بوليمرية.
- (٦) أوضحت نتائج قياس حيود الأشعة السينية، وجود تركيبات بلورية تختلف مع تركيب المواد المدروسة ما عدا أكزالات المنجنيز اللامائية النقية ومخلوطها مع فلز الفضة حيث وجد أن هذه المواد ليس لها تركيب بلورى واضح (تركيب أمفورى).

- (٧) لا يوجد نموذج واحد يمكن استخدامه لشرح تفاعلات التحليل الحرارى لكل المواد المدروسة.
- (٨) وجد أن طريقة الكومبوزيت تعطى للنموذج المناسب لحساب طاقة التنشيط حيث أن هذه الطريقة تضمن النتائج عند النسب المختلفة للتكسير ( $\alpha$ ) ومعدل التسخين ( $\beta$ ) في نفس الوقت، كما تعطى نتائج لها انحراف معيارى صغير بالمقارنة بالطرق الأخرى.
- (٩) دلت نتائج طاقات التنشيط المحسوبة للتحليل الحرارى لمخلوط فلز الفضة مع أكزلات الزنك اللامائية أن فلز الفضة يحفز التكسير الحرارى لأكزلات الزنك اللامائية.
- (١٠) لا يؤثر وجود فلز الفضة على قيم طاقات التنشيط لخطوات التكسير.
- (١١) لا توجد علاقة بين نصف قطر الأيون للفلز و طاقة التنشيط الناتجة عن التكسير الحرارى.
- (١٢) كل أكزلات الفلزات اللامائية عوازل كهربائية ( $\sigma_{DC} < 10^{-12} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ).
- (١٣) قيم التوصيل الكهربى ( $\sigma_{DC}$ ) لأكاسيد الفلزات النقية (ما عدا أكسيد الكاديوم) في المدى ( $200 < T < 400^\circ\text{K}$ ) تقع في مدى أشباه الموصلات. كما أن حركية حوامل الشحنات تكون أقل من ( $1 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ) مما يدل على أن إنتقال الشحنة يتم عن طريق قفز الإلكترونات من أيونات ذات أرقام تأكسد أقل إلى أيونات ذات أرقام تأكسد أعلى.
- (١٤) قيم التوصيل الكهربى لأكاسيد الفلزات النقية عند ( $300^\circ\text{K}$ ) تقل في الإتجاه :  
 $\sigma_{\text{NiO}} > \sigma_{\text{Mn}_2\text{O}_3} > \sigma_{\text{Co}_3\text{O}_4} > \sigma_{\text{CuO}} > \sigma_{\text{Fe}_2\text{O}_3} > \sigma_{\text{CdO}}$
- (١٥) وجد من قياس قيم التوصيل الكهربى لمخاليط فلز الفضة مع أكزلات الفلزات اللامائية أن لها خواص توصيل فلزية ما عدا مخلوط فلز الفضة مع أكزلات النحاس اللامائية ، وقيم التوصيل الكهربى لهذه المخاليط عند ( $300^\circ\text{K}$ ) تقل في الإتجاه :  
 $\sigma_{\text{Ag-CdOX}} > \sigma_{\text{Ag-ZnOX}} > \sigma_{\text{Ag-MnOX}} > \sigma_{\text{Ag-CuOX}} > \sigma_{\text{Ag-CoOX}}$   
الفضة يزيد من قيم التوصيل الكهربى (DC) لأكزلات الفلزات اللامائية مما يدل على

أن الانتقال الإلكتروني بين ذرات فلز الفضة يكون أكبر من أى انتقال إلكتروني آخر موجود داخل المادة.

(١٦) وجد من قياس قيم التوصيل الكهربى لمخاليط فلز الفضة مع أكسيد الفلز أن لها خواص توصيل فلزية ما عدا ( $Ag-Co_3O_4$ ,  $Ag-Mn_2O_3$ ) مما يدل على أن معدل الانتقال الإلكتروني بين حالات الأكسدة المختلفة لأيونات الكوبلت والمنجنيز (والذى يتم عن طريق قفز الإلكترونات بين الأيونات ذات أرقام الأكسدة المختلفة) حيث يكون أكبر من الانتقال الإلكتروني بين ذرات فلز الفضة.

(١٧) من دراسة منحنيات تأثير درجة الحرارة على التوصيل الكهربى (AC) وجد أنها متشابهة مع منحنيات (DC) ما عدا في حالة مخلوط فلز الفضة مع أكزالات الكوبلت ( $Ag-CoOX$ ).

(١٨) قيم التوصيل الكهربى تزداد مع زيادة تردد الموجة الكهربائية (لأنه عند زيادة التردد يقل تأثير الحاجز الكهربى الذى يمنع إنتقال الشحنات) ما عدا في حالة المواد التى تعطى خواص توصيل فلزية.

(١٩) الخواص المغناطيسية للمركبات التى تم دراستها عند درجات الحرارة المختلفة لها السلوك المغناطيسى التالى:

(أ) كلا من ( $CoOX$ ,  $MnOX$ ,  $NiO$ ,  $Mn_2O_3$ ) له خواص  
.antiferromagnetic

(ب) في مدى درجات الحرارة المنخفضة يكون كلا من ( $CuO$ ,  $Co_3O_4$ ,  $Ag-CoOX$ ,  $Ag-MnOX$ ,  $Ag-NiO$ ,  $Ag-Mn_2O_3$ ) له خواص paramagnetic بينما ( $Ag-Co_3O_4$ ) له خواص  
.antiferromagnetic

(ج) في مدى درجات الحرارة المرتفعة يكون كلا من ( $Co_3O_4$ ,  $Ag-CuOX$ ,  $Ag-CoOX$ ) له خواص paramagnetic بينما يكون ( $Ag-MnOX$ ) له خواص paramagnetic.

خواص antiferromagnetic. لكن كلا من ( $\text{Ag-Co}_3\text{O}_4$ ,  $\text{Ag-NiO}$ )  
لهما خواص ferromagnetic.

(٢٠) وجود فلز الفضة أدى إلى تغيير خواص  $\text{CuO}$  المغناطيسية من paramagnetic إلى  
diamagnetic.

(٢١) إضافة عنصر الفضة إلى كلا من الأكزالات والأكاسيد التي تم دراستها أظهرت تغيير  
في السلوك المغناطيسي مما يدل على إذابة فلز الفضة في الشبكات البلورية لتلك  
المركبات.

(٢٢) وجود العنصر في أكثر من حالة تأكسد أثر على كلا من الخواص الكهربائية  
والمغناطيسية للمركبات تحت الدراسة.