

## المخلص العربي

## تحضير وتطبيق أنواع جديدة من الصبغات النشطة التي تحتوى على

## رابطة اليوريدو

في إطار هذا العمل تم تحضير مجموعة من الصبغات النشطة التي اعتمدت في تحضيرها على تحضير مادة وسيطة تحتوى على مجموعة اليوريا التي تستخدم للربط بين كر ومفور الصبغة بدلا من استخدام المواد الضارة المسببة للسرطان مثل البنزدين . وهذه المادة هي ثنائي الأمين ثنائي الفينيل يوريا (DADPU) وتم تحضير هذه المادة بطريقة آمنة واقتصادية عن طريق استخدام مواد غير ضارة مثل اليوريا وبارا فنيولين ثنائي الأمين وهذه الصبغات اعتمدت في تقسيمها على نوع المجموعة النشطة مثل:-

١- ثنائي كلورو ترايزيين كمجموعة نشطة.

٢- احادى كلورو ترايزيين كمجموعة نشطة.

٣- (احادى كلورو الترايزين- سلفاتو إثيل سلفون) كمجموعة نشطة.

٤- سلفاتو إثيل سلفون كمجموعة نشطة.

لإيضاح الخطة المقترحة للحصول على أنظمة الصبغات النشطة مجال البحث ومركباتها الوسيطة يمكن الرجوع إلى اللوحات التخطيطية (١.٣-٥.٣) لتتبع مسار وميكانيكية التفاعلات. حيث اعتمدت هذه الصبغات في تحضيرها على تفاعل مركب الازدواج مع المجموعة النشطة لتكون مركب وسيط يتفاعل بعد ذلك مع ملح الديزونيوم لثنائي أمين اليوريا لتكوين الصبغة. وتم التأكد من التركيب الكيميائي لهذه الصبغات عن طريق استخدام عدة طرق وهي :-

١- التحليل الدقيق للعناصر

التي أظهرت نسبة الكربون والهيدروجين والنيتروجين والكبريت الموجودة في كل صبغة كما هو موضح في الجدول (١.٣).


٢- استخدام أجهزة الطيف المختلفة مثل

١- الأشعة تحت الحمراء التي أظهرت المجموعات الوظيفية في الصبغة كما هو موضح في الأشكال (١.٣ - ٨.٣).

ب- الرنين النووي المغناطيسى للبروتونات كما هو موضح فى الاشكال (٩.٣ - ١٤.٣).

حيث أظهرت اماكن بروتونات المجموعات المختلفة المكونة لكل صبغة مثل بروتونات مجموعات الامين  $NH_2$  و  $NH$  وكذلك بروتونات حلقة النفثيل وحلقة البنزين وكذلك بروتونات مجموعة الهيدروكسيل  $OH$ .

## الشكل الكيميائي للصبغات التي تم تحضيرها



Dye NO.	Dye Structure
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

وبدراسة التطبيقات لهذه الصبغات على الأقمشة القطنية وجد أن هذه الصبغات تعطي نسبة استنفاد عالية بالنسبة للأقمشة القطنية وذلك بسبب كبر الوزن الجزيئي لهذه الصبغات بالإضافة إلى وجود مجموعة اليوريا والشكل المتماثل لهذه الصبغات مما أدى إلى زيادة نسبة ثبات هذه الصبغات على الأقمشة القطنية.

### \* الخصائص الصبغية لصبغات اليوريديو النشطة.

وجد أن هذه الصبغات يزداد استنفادها بزيادة نسبة الملح أثناء عملية الصباغة من ١٠-٦٠ جم/لتر ولكن الزيادة في الاستنفاد من ٤٠:٦٠ جم/لتر تكون متقاربة مما يثبت أن هذه الصبغات ممكن استخدامها كصبغات لا تتطلب نسبة ملح عالية وكان التغيير في نسبة الاستنفاد بين هذه الصبغات وبعضها البعض يعتمد على الوزن الجزيئي للصبغة ونوع المجموعة الفعالة وكذلك عدد المجموعات الأيونية المسؤولة عن ذوبان الصبغة (مجموعات السلفونيك). فكلما زاد عدد هذه المجموعات في الصبغة كلما قل استنفاد الصبغة على القماش وكانت قيم الاستنفاد أثناء مرحلة إضافة الملح تتراوح بين (٣٢-٦٤,٥)% وكذلك قيم الاستنفاد بعد مرحلة إضافة القلوي تتراوح بين (٦١,٥-٩٠)% وكذلك قيم الثبات الكلي بعد انتهاء مرحلة الصباغة تتراوح بين (٥٠,٧-٨٤,٤) % .

ولأن هذه الصبغات تتميز بكبر وزنها الجزيئي فكلما قلت المجموعات المذيبة عن عدد معين أدى ذلك إلى صعوبة ذوبانها في الماء مما يؤدي إلى قلة استنفاد الصبغة على القماش. بزيادة درجة الحرارة في المرحلة الأولى من الصباغة من ٤٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية وجد أن استنفاد الصبغة يزداد بزيادة الحرارة مما يثبت أن هذه الصبغات تعطي نسب استنفاد عالية بالنسبة للقطن عند استخدام كميات قليلة من الملح.

وجد أن شدة اللون لهذه الصبغات على أقمشة القطن تزداد بزيادة نسبة كربونات الصوديوم من ٥ : ٢٠ جم/لتر مما يؤدي إلى زيادة ثبات هذه الصبغات وذلك بالنسبة للصبغات ٣-٧ ولكن الصبغات ١, ٢ يقل الاستنفاد بزيادة القلوي وذلك نتيجة تحلل المجموعة النشطة DCT بزيادة القلوي.

وجد أن درجة الاستنفاد والثبات لصبغات اليوريديو التي تحتوى على SES فقط تزداد بزيادة درجة الحرارة من ٤٠ : ٦٠ وكذلك الصبغات التي تحتوى على MCT فقط من ٤٠ : ٨٠ ثم تبدأ في الانخفاض بزيادة درجة الحرارة وذلك بسبب عملية التحلل التي تحدث للمجموعة النشطة بزيادة الحرارة. أما الصبغات التي تحتوى على SES, MCT تقل نسبة الاستنفاد والثبات بزيادة الحرارة عن ٨٠ درجة بنسبة ابطىء من الصبغات الأخرى التي تحتوى على MCT فقط أو

SES فقط وذلك لوجود اكثر من نوع من المجموعات الفعالة مما يعطى الصبغة فرصة اكبر لمقاومة التحلل بزيادة درجة الحرارة.

لوحظ انه بزيادة تركيز الصبغة من ( ١-٥ % owf ) تقل نسبة استنفاد الصبغة وكذلك نسبة الثبات وذلك بسبب عملية تجمع جزيئات الصبغة كلما زاد التركيز مما يقلل عملية إختراق الصبغة للقماش .

#### • دراسة خواص الثبات لصبغات اليوريديو النشطة

وجد أن هذه الصبغات تعطى درجات ثبات عالية لاختبارات الغسيل والاحتكاك والعرق ( حامضي – قلوي ) فهي تعطى قيم عالية في هذه الاختبارات تتراوح بين ٤-٥ ولكن ثبات هذه الصبغات بالنسبة للضوء يعطى نتائج أقل وذلك بسبب كبر الوزن الجزيئي لهذه الصبغات مما يؤدي إلي انخفاض خصائص الثبات بالنسبة للضوء فهي تعطى قيم تتراوح بين ٣-٤ .