




إجابة السؤال الأول: (12 درجة)

- اختر الإجابة الصحيحة بين القوسين - تلغى الدرجة في حالة اختيار أكثر من إجابة - لكل من الحالات التالية:
- 1 - نضح الخرسانة هو عدم قدرتها على الاحتفاظ بـ (الهواء - الأسمنت - الماء - الرمل).
 - 2 - يستخدم اختبار (كرة كيللي - الإنسياب - في بي V.B. - عامل الدمك) في تعيين درجة قابلية الخرسانة للتشغيل للخطات ذات القوام الجاف.
 - 3 - يحدث إنكماش الجفاف للخرسانة (الطازجة - الخضراء - المتصلدة - المعبأة).
 - 4 - تتناسب قيمة معايير المرونة للخرسانة عكسياً مع (المقاومة - معايير الجساءة - نسبة بواسون - معدل التحميل).
 - 5 - (معايير الكسر - النسبة المعيارية - نسبة بواسون - معايير الجساءة) هي النسبة بين معايير المرونة للصلب إلى معايير المرونة للخرسانة.
 - 6 - يعمل زحف الخرسانة على (تقليل الإجهادات بالخرسانة الكتلية - تقليل تركيز الإجهادات - زيادة النضح - تقليل مقاومة الضغط).
 - 7 - من عيوب الخرسانة خفيفة الوزن بالمقارنة بزيادة قيمة (النضح - الانفصال الحبيبي - الإنكماش - الزحف) لها.
 - 8 - من مميزات الخرسانة المعبأة قلة قيمة (الزحف - النفاذية - النضح - التوصيل الحراري) لها.
 - 9 - يتم ضبط كمية الأسمنت في محطات الخلط المركزية بواسطة (أوعية معلومة الحجم - عدد الشكاير - سرعة السيور الناقلة - معييء خاص).
 - 10 - يفيد إختبار الإنفلاق في تحديد مقاومة (الضغط - الشد - القص - الإنحناء) للخرسانة.
 - 11 - تستخدم أسياخ جانبية في الكمرات التي يزيد عمقها عن 60 سم لمقاومة الإجهادات الناتجة عن (الإنحناء - الإنكماش - الزحف - التغيرات الحرارية).
 - 12 - يفضل استخدام الأسمنت البورتلاندي (المقاوم للكبريتات - منخفض الحرارة - سريع التصلد - الألوميني) في صناعة الخرسانة في الأجواء الحارة.


إجابة السؤال الثاني: (12 درجة)

وضح بالرسومات فقط كل مما يلي:


- 1 - مراحل دورة المعالجة بالبخر للوحدات الخرسانة سابقة التصنيع.




٢- العلاقة بين نسبة معايير المرونة الإستاتيكي إلى معايير المرونة الديناميكي مع كل من عمر الخرسانة ومقاومتها في الضغط.



٣- العلاقة بين الإجهاد والإنفعال لكل من الركام والعجينة الأسمنتية المتصلدة والخرسانة الناتجة مرسومة على نفس المحاور.




٤- العلاقة بين مقاومة الضغط ومعايير المرونة الإستاتيكي لها.




٥- العلاقة بين الإنفعالات الناتجة عن كل من التشكلات المرنة والزحف والزحف وذلك عند تحميل عينة خرسانية بحمل ضغط محوري ثم إزالة جزء من الحمل بعد فترة زمنية.

الانفعال المرن + الزحف



٦- الأشكال المختلفة لتحميل العينات الخرسانية لتحديد مقاومة التماسك.



إجابة السؤال الثالث: (12 درجة)

أذكر كافة الاحتياطات الواجب مراعاتها من حيث التحكم في مكونات الخلطة وتنفيذ الخرسانة لكل من الحالات التالية:

1 - لإنتاج خرسانة ذات مقاومة عالية للبري:

من حيث التحكم في مكونات الخلطة الخرسانية:

تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت - استخدام ركام عالي الصلادة - زيادة محتوى الأسمنت - تقليل نسبة الركام

الصغير (الرمال) - استخدام إضافات الهواء المحبوس

من حيث التحكم في التنفيذ:

العناية الخاصة بعمليتي دمك ومعالجة الخرسانة.

2- لتقليل قيمة الزحف بالخرسانة:

من حيث التحكم في مكونات الخلطة الخرسانية:

تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت - استخدام كسر الحجر الجيري (الدولوميت) كركام كبير للخرسانة - زيادة نسبة

الركام للعجينة الأسمنتية المتصلدة - استخدام الأسمنت البورتلاندي سريع التصلد.

من حيث التحكم في التنفيذ:

العناية الخاصة بعمليتي دمك ومعالجة الخرسانة.

3 - لصناعة الخرسانة في الأجواء الحارة.

من حيث التحكم في مكونات الخلطة الخرسانية:

تقليل محتوى الأسمنت بقدر الإمكان - استخدام أسمنت منخفض الحرارة - استخدام ثلج مجروش أو ماء مبرد

كماء للخلط - استخدام إضافات تأخير زمن الشك.

من حيث التحكم في التنفيذ:

تقليل الفترة الزمنية بين بدء الخلط والإنهاء من دمك وتسوية سطح الخرسانة - دهان خلاط الخرسانة وصوامع

تخزين المواد بدهانات عاكسة - تشوين الركام والمواد المكونة في أماكن مظلمة - الصب ليلاً - العناية الخاصة

بعملية المعالجة مثل المعالجة بالغمر أو التغطية برمال مبللة أو بالخيش المبلل.

4- لخرسانة حائط واقٍ لنفاذ الإشعاعات النووية:

من حيث التحكم في مكونات الخلطة الخرسانية:

استخدام ركام عالي الكثافة مثل قطع الحديد أو كسر خام الحديد (ماجنتيت - هيماتيت - الليمونيت) أو كسر

حجر البايريت - زيادة محتوى الهيدروجين - زيادة محتوى الأسمنت - تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت.

من حيث التحكم في التنفيذ:

زيادة سمك القطاع الخرساني - العناية الخاصة بعمليتي دمك ومعالجة الخرسانة.

5 - لإنتاج خرسانة مقاومة لظاهرة الصقيع:

من حيث التحكم في مكونات الخلطة الخرسانية:

تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت - زيادة محتوى الأسمنت - استخدام إضافات الهواء المحبوس - استخدام ركام

مصمت وجيد التدرج.

من حيث التحكم في التنفيذ:

العناية الخاصة بعمليتي دمك ومعالجة الخرسانة - استخدام إضافات صادة للماء - استخدام الإضافات المعجلة.

٦ -خرسانة منشآت الصرف الصحي:

من حيث التحكم في مكونات الخلطة الخرسانية:

استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات أو الأسمنت الألوميني - تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت - زيادة محتوى الأسمنت - استخدام ركام سيليسي خالي من المركبات الجيرية.

من حيث التحكم في التنفيذ:

العناية الخاصة بعمليتي دمك ومعالجة الخرسانة - عمل عزل مائي مناسب للخرسانة المعرضة لمياه الصرف.

إجابة السؤال الرابع: (8 درجات)

إقترح نوع الإضافة المناسب (نوع واحد أو أكثر من نوع حسب كل حالة) مع ذكر الأسباب والمادة الأساسية المستخدمة في صناعتها ، وذلك لكل من الحالات التالية:

1 - خرسانة خزان مياه:

نوع الإضافة: إضافات تقليل منفذية الخرسانة.

الأسباب: تقليل تسرب الماء خلال القطاع الخرساني وخاصة تحت تأثير الضغط العالي.

المادة الأساسية: سيليكات الصوديوم.

2- خرسانة رصف طرق معرضة للأجواء الباردة:

نوع الإضافة: إضافات الهواء المحبوس.

الأسباب: لإنتاج خرسانة ذات سطح خارجي صلد وقليل المسام ليقاوم التآكل بالإحتكاك وكذلك لمقاومة تأثير ظاهرة الصقيع.

المادة الأساسية: مسحوق الزنك أو الألومنيوم.

3 - خرسانة جاهزة تنقل بالمضخات وتستغرق وقتاً طويلاً:

نوع الإضافة: مخفضات الماء فائقة الكفاءة (الملدنات) + إضافات تأخير زمن الشك (المؤخرات).
الأسباب:

- بالنسبة للملدنات: لزيادة قابلية الخرسانة للتشغيل بدون زيادة نسبة الماء للأسمنت التي تؤدي إلى ضعف المقاومة وقد تؤدي كذلك إلى الانفصال الحبيبي.

- بالنسبة للمؤخرات: لتفادي الشك الابتدائي للأسمنت نظراً لزيادة الفترة الزمنية اللازمة لنقل وصب ودمك وتسوية سطح الخرسانة.

المادة الأساسية:

- بالنسبة للملدنات: فورمالدهيد الميلامين المسلفن *Sulfonated melamine-formaldehyde* .

- بالنسبة للمؤخرات: كبريتات الزنك أو الميثانول

4- خرسانة ترميم ممر للطائرات:

نوع الإضافة: الإضافات المعجلة (المعجلات).

الأسباب: لسرعة حصول الخرسانة على المقاومة اللازمة للتشغيل.

المادة الأساسية: نيتريت الكالسيوم أو نترات الكالسيوم.

إجابة السؤال الخامس: (16 درجة)

أ - (11 درجة) صمم خلطة خرسانية (بدون هواء محبوس) باستخدام كل من بيانات معمل هندسة عين شمس وبيانات معهد الخرسانة الأمريكي ACI إذا علمت البيانات التالية:

- رتبة الخرسانة المطلوبة $(f_{cu}) = 275$ كجم/سم²
- هامش أمان تصميم الخلطات $(M) = 65$ كجم/سم²
- الخلطة الخرسانية ذات تشغيلية متوسطة أو ذات قيمة هبوط = 50 مم
- أعتبر أن أقصى قيمة لنسبة م/س وأدنى محتوى أسمنت (بورتلاندي عادي) لضمان تحمل هذه الخرسانة مع الزمن هما 0.5 و 350 كجم/م³ على الترتيب ، مع إهمال القيم المناظرة في كل من الكود المصري وبيانات معهد الخرسانة الأمريكي.
- الوزن النوعي للرمل والزلط = 2.6 ، معامل الشكل للرمل والزلط = 1.3
- الوزن النوعي للأسمنت = 3.15
- الوزن الحجمي للزلط = 1700 كجم/م³
- التدرج الحبيبي لكل من الرمل والزلط كما يلي:

فتحة المنخل (مم)		20	10	5	2.5	1.25	0.62	0.31	0.16
النسبة المئوية للمار (%)	زلط	100	35	10	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
	رمل	100	100	100	95	75	50	20	صفر

الإجابة

أولاً: التصميم بطريقة بيانات معمل هندسة عين شمس

• متوسط المقاومة المستهدفة $(f_m) =$ رتبة الخرسانة $(f_{cu}) +$ هامش أمان تصميم الخلطة (M)

$$f_m = 275 + 65 = 340 \text{ كجم/سم}^2$$

• من مخرج العلاقة بين المقاومة والمادة الطحينة النوعية للركام الخليل للخرسانة ذات التشغيلية المتوسطة:

محتوى الأسمنت اللازم = ٤٠٠ كجم/م³ خرسانة

والمادة الطحينة النوعية للركام الخليل = ٢٤ سم³/كجم

• من مخرج العلاقة بين المادة الطحينة النوعية للركام الخليل ومحتوى الماء للخرسانة ذات التشغيلية المتوسطة:

محتوى الماء اللازم = ٢٠٠ لتر/م³ خرسانة

• التحقق من تحمل الخرسانة مع الزس (الاحتمالية)
 محسوب الأسمت المختار < ٣٥ كجم/م^٣ (الحد الأدنى)
 نسبة الماء إلى الأسمت = $\frac{90}{20} = 4.5$ (الحد الأقصى)
 محسوب الأسمت ونسبة الماء للأسمت المختارة تضمنه تحمل الخرسانة مع الزس.

• حساب المساحة السطحية النوعية للركام أولاً الرمل

$$S.S.A_{sand} = \frac{6 \times 1.3}{2.6} \left[\frac{(100-95)}{0.375} + \frac{(95-75)}{0.1875} + \frac{(75-50)}{0.0935} + \frac{(50-20)}{0.0465} + \frac{(20-0)}{0.0235} \right] / 100$$

$$= 3 (13.3 + 106.7 + 267.4 + 645.2 + 851.1) / 100$$

$$= 56.5 \text{ cm}^2/\text{gr.}$$

ثانياً للزلط

$$S.S.A_{gravel} = \frac{6 \times 1.3}{2.6} \left[\frac{(100-35)}{1.5} + \frac{(35-10)}{0.75} + \frac{(10-0)}{0.375} \right] / 100$$

$$S.S.A_{gravel} = 3 \times (43.3 + 33.3 + 26.7) / 100$$

$$= 3.1 \text{ cm}^2/\text{gr.}$$

بفرض انه نسبة الرمل = س
 المساحة السطحية النوعية للركام الكليط =
 المساحة السطحية النوعية للرمل * س + المساحة السطحية النوعية للزلط * (١-س)
 ٥٦,٥ س + ٣,١ (١-س)
 نسبة الرمل س = ٠,٣٩
 ونسبة الزلط = ١-س = ٠,٦١

• بتطبيق نظرية الحجم المطلق

$$\frac{C}{g_c} + \frac{S}{g_s} + \frac{G}{g_g} + \frac{W}{1} = 1000 \text{ lit.}$$

$$S : G = 0.39 : 0.61 \Rightarrow G = 1.56 S$$

$$\frac{400}{3.15} + \frac{S}{2.6} + \frac{1.56 S}{2.6} + 200 = 1000$$

$$0.98 \rho = 673 \Rightarrow \rho = 686.7 \text{ Kg/m}^3$$

$$\Rightarrow G = 1.56 \times 686.7 = 1071.3 \text{ Kg/m}^3$$

نسب الخلطة الخرسانية طبقاً لبيانات عمل هندسة جيه شمس
اسمنت : رمل : زلط : ماء : Kg/m^3 فرسانة
٤ : ٦٨٦,٧ : ١,٧١,٢ : ١٠٠ : ٢٣,٠

ماتياً القيم طبقاً لبيانات معهد الخرسانة الأمريكية ACI
قيمة الوسط = ٥٠ مم

المقاس الإحصائي الأكبر = ٢٠ مم

جدول A1.5.2.3 كمية الماء = ١٨٥ Kg/m^3

المقاومة المستهدفة (f_m) = ٣٤٠ Kg/cm^2 (على أساس مكعب ١٥ سم)
المقاومة المستهدفة على أساس عينة ١ طوائية ٥٠ سم قطر $\times$ ارتفاع
٣٤٠ $\times$ ١,٨ = ٦١٢ = ٢٧٥ Kg/cm^2

جدول A1.5.2.4 (a)

نسبة الماء إلى الاسمنت = ١,٥٩ < ١,٥ (الحد الأقصى)

تؤخذ نسبة الماء إلى الاسمنت = ١,٥

كمية محقون الاسمنت = $\frac{\text{محتوى الماء}}{\text{نسبة الماء}} = \frac{١٨٥}{١,٥} = ١٢٣,٣$ Kg/m^3 فرسانة

محتوى الاسمنت المحسوب أكبر من ٣٥٠ Kg/m^3 (الحد الأدنى)

محتوى الاسمنت المحسوب يضمن تحمل الخرسانة مع الزلزال (التحميل)

$$\text{معايير القوة للرمال} = \frac{١٠ + ٨٠ + ٥٠ + ٢٥ + ٥}{١٠٠} = ٢,٦$$

جدول A1.5.2.6

حجم الركام الكبير للمكعب فرسانة = ١,٦٤ m^3

وزن الركام الكبير = ١٧٠٠ $\times$ ١,٦٤ = ٢٨٨٨ Kg

مرحلة 1.5.2.7.1

وزن المتر المكعب من الخرسانة المطلوبة = $2400 \text{ كجم} = 2400$

وزن الرمل = $2400 - (1088 + 185 + 370) = 725.6 \text{ كجم}$

نسبة الخلطة:

أسمنت : رمل : زلط : ماء

$370 : 725.6 : 1088 : 185$

أو باستخدام طريقة الحجم المطلق

$$\frac{370}{3.15} + \frac{(185 + 6)}{2.6} + 185 = 1000$$

$\Rightarrow S' + G = 1813.6 \text{ كجم}$

$S' = 1813.6 - 1088 = 725.6 \text{ كجم}$

نسبة الخلطة:

أسمنت : رمل : زلط : ماء

$370 : 725.6 : 1088 : 185$

ب (5 درجات) تم صب حوائط خرسانية مسلحة لأحد المشاريع باستخدام خلطة خرسانية بالمكونات والنسب التالية:

أسمنت مقاوم للكبريتات : ركام كبير (كسر حجر الدولوميت) : رمل : ماء

350 كجم : 1217 كجم : 609 كجم : 200 كجم / 3م خرسانية.

أستنتج بالإستعانة ببيانات المواصفات البريطانية رتبة الخرسانة (f_{cu}) المتوقعة لخرسانة هذه الحوائط بفرض أن هامش أمان تصميم الخلطات في هذه الحالة = 80 كجم/سم².

الإجابة

مرحلة 19.3

نوع الأسمنت : مقاوم للكبريتات (Type V)

نوع الركام : كسر حجر الدولوميت Crushed

مقاومة الخرسانة بعد 28 يوم المعادلة لضيق الماء للأسمنت = 10

$29 = 10 \times 1.07$

نسبة الماء للأسمنت للخلطة المعروفة = $\frac{10}{29} = 0.345$

مرحلة 19.1

بتوقع النقطة (29, 10) ورسم منحني طازي لأقرب منحني

معلوم ، ماء مقاومة الخرسانة المعادلة لنسبة الماء للأسمنت

للخلطة المعروفة طرئاً للمنحني المرسوم

$29 = 10 \times 1.07$

نسبة المقاومة المستهدفة للخلطة المعروفة = $29 = 10 \times 1.07$

رتبة الخرسانة المتوقعة (f_{cu}) = مقاومة المستهدفة (f_m) - هامش أمان تصميم الخلطة (M)

$29 = 10 - 2.0 = 17$

$17 = 10 - 2.0 = 17$